



Дата: январь 2011 г.

Информационный лист №: B0512-11

NE486 ADHESIVE

полихлоропреновый контактный клей

Клей Bostik NE486 Adhesive основан на полихлоропреновом каучуке в органическом растворителе. Он используется вместе с отвердителем* Bostikure D в качестве второго компонента системы холодной вулканизации клея, широко используемой в промышленности. Он позволяет получить прочный эластичный клеевой шов с хорошим сопротивлением воде, нагреву, влажности и т.д.

В частности, затвердевший клей NE486 Adhesive обладает хорошей сопротивляемостью УФ-излучению, демонстрируя весьма незначительное обесцвечивание. Кроме того, клей обладает хорошей стабильностью даже при долгом хранении при высоких температурах, что важно для стран с жарким климатом.

Области применения

Bostik NE486 Adhesive применяется для склеивания поверхностей из натуральной, полихлоропреновой, нитрильной, бугиловой, гипалоновой и полиуретановой резин, твердого ПВХ, дерева, металла, кожи и т.д. Он может использоваться как термостойкий контактный клей для декоративных ламинированных пластиков, и особенно хорошо подходит для надувных конструкций, таких как лодки, воздушные шары и т.п.

Разрешительным документом, одобряющим от лица Министерства обороны Соединенного Королевства использование Bostik NE486 Adhesive для указанных и иных целей и подтверждающим высокое качество продукта, является AFS 1413.

Важно: Не рекомендуется применять Bostik NE486 Adhesive на пластифицированном ПВХ, потому что существует возможность миграции пластификатора.

Инструкция по применению

1. Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и обезжиренными. Обезжирить поверхности очистителем/растворителем Bostik M501 Cleaner/Thinner. Затем зачистить

Отказ от ответственности – прочитайте внимательно!

Настоящий отказ от ответственности составлен компанией «Бостик Лимитед» («Компания») и применим к любой продукции Компании («Продукция»), упомянутой в настоящем Техническом описании («ТО»). Прочитайте настоящий Отказ от ответственности внимательно перед применением упомянутой продукции. Используя настоящее ТО или упомянутую Продукцию, пользователь выражает согласие с настоящим Отказом от ответственности. Содержание настоящего Отказа от ответственности имеет преимущественную силу перед любыми пользовательскими инструкциями, отказами от ответственности и ограничениями или исключениями ответственности, размещенными Компанией на упаковке Продукции.

В настоящем Отказе от ответственности указана полная финансовая ответственность Компании, в том числе ответственность, возникающая в результате действия или бездействия работников, агентов и субподрядчиков Компании, перед Пользователем Продукции («Пользователь»), использующим или перепродающим какую-либо Продукцию, упомянутую в настоящем ТО.

В настоящем Отказе от ответственности не предусмотрен отказ от ответственности Компании за причинение вреда жизни или здоровью, возникший в результате халатности, допущенной Компанией при выпуске Продукции, ответственности Компании за мошенничество, умышленное искажение фактов, а также от любой иной ответственности, отказ от которой или ограничение которой недопустимы в рамках действующего законодательства.

Полная ответственность Компании, возникающая по той или иной причине, в том числе по причине правонарушения, неисполнения или нарушения обязанностей по закону, нарушения обязательств по контракту, а также по иным причинам, в связи с использованием или перепродажей Продукции, упомянутой в настоящем ТО, ограничивается суммой, выплаченной Компанией Пользователем (цена Продукции).

Компания не несет ответственности перед Пользователем за чисто экономические потери, потери прибыли, утрату предприятия, утрату деловой репутации и иные потери, понесенные в результате любых происшествий, могущих послужить основанием для предъявления Компанией каких бы то ни было требований о возмещении, в том числе ущерба жизни или здоровью, не вызванного непосредственно халатностью Компании, понесенные прямо, косвенно, или по причине таких происшествий и возникшие в результате использования или перепродажи Пользователем Продукции, упомянутой в настоящем ТО.

Компания не несет ответственности за какие бы то ни было убытки, понесенные Пользователем в результате использования Продукции, упомянутой в настоящем ТО, не по назначению, или использования Продукции в нарушение пользовательских инструкций. Компания рекомендует Пользователям самостоятельно испытывать пригодность Продукции для предполагаемых Пользователем целей.

Настоящее ТО относится только к одному из многих наименований Продукции Компании. Полную информацию о Продукции и рекомендации по ее использованию можно бесплатно получить у наших специалистов на всей территории страны. В отделе Технического обслуживания можно дополнительно проконсультироваться с техническими специалистами. Настоящее ТО заменяет собой все ранее выпущенные технические описания настоящей Продукции. Компания настоятельно рекомендует Пользователям убедиться в том, что настоящее ТО не является устаревшим. Все предыдущие версии следует уничтожить, а при возникновении сомнений необходимо направить запрос в компанию «Бостик Лимитед», указав код, расположенный в правом верхнем углу документа. Bostik Limited, Ulverscroft Road, Leicester, LE4 6BW England. Тел. +44 (0) 1785 272625 Факс +44 (0) 116 253 1943

BOSTIK, EVO-STIK, CEMENTONE, VALLANCE & IDENDEN являются зарегистрированными торговыми марками компании «Бостик Лимитед».

Дата: январь 2011 г.

Информационный лист №: B0512-11

поверхности чистым наждачным полотном и снять образовавшуюся пыль очистителем/растворителем Bostik M501 Cleaner/Thinner.

2. Тщательно перемешать клей Bostik NE486 Adhesive и отвердитель Bostikure D Curing Agent (в течение примерно 5 минут), предпочтительно в той пропорции, в которой вещества находятся в комплекте поставки, или в соотношении 100 частей клея + 6 частей отвердителя (по массе).

3. Нанести полученную смесь ровным слоем на обе склеиваемые поверхности кистью, валиком или зубчатым шпателем.

4. Дать слоям клея подсохнуть 10-20 минут или до тех пор, пока клей не перестанет прилипать к фалангам пальцев при легком касании.

Примечание: Для достижения максимального эффекта рекомендуется трехкратное нанесение клея тонкими слоями на каждую склеиваемую поверхность. При этом первому и второму слою необходимо дать подсохнуть около 20-30 минут до нанесения третьего слоя, которому требуется подсыхать в течение 5-20 минут.

5. Соединить поверхности и сжать с максимальным возможным давлением, чтобы в клеевом шве не оставалось воздушных пузырьков. Шов получает хорошую прочность через несколько минут после склеивания.

Для наилучшей эффективности при склеивании металлических деталей использовать грунт Bostik 9252 Primer (см. Информационный лист №B67). Грунт хорошо размешать и нанести с помощью кисти тонким ровным слоем на подготовленную поверхность. Дать грунту подсохнуть по меньшей мере 1 час перед нанесением клея Bostik NE486 Adhesive.

Необходимо следить за тем, чтобы ни клей Bostik NE486, ни отвердитель Bostikure D Curing Agent, ни их неотвердевшая смесь не смешивались с водой и водяным паром, поскольку это может значительно снизить прочность клеевого шва.

Время удержания: приблизительно от 20 до 30 минут в зависимости от типа склеиваемых поверхностей.

Отказ от ответственности – прочитайте внимательно!

Настоящий отказ от ответственности составлен компанией «Бостик Лимитед» («Компания») и применим к любой продукции Компании («Продукция»), упомянутой в настоящем Техническом описании («ТО»). Прочитайте настоящий Отказ от ответственности внимательно перед применением упомянутой продукции. Используя настоящее ТО или упомянутую Продукцию, пользователь выражает согласие с настоящим Отказом от ответственности. Содержание настоящего Отказа от ответственности имеет преимущественную силу перед любыми пользовательскими инструкциями, отказами от ответственности и ограничениями или исключениями ответственности, размещенными Компанией на упаковке Продукции.

В настоящем Отказе от ответственности указана полная финансовая ответственность Компании, в том числе ответственность, возникающая в результате действия или бездействия работников, агентов и субподрядчиков Компании, перед Пользователем Продукции («Пользователь»), использующим или перепродающим какую-либо Продукцию, упомянутую в настоящем ТО.

В настоящем Отказе от ответственности не предусмотрен отказ от ответственности Компании за причинение вреда жизни или здоровью, возникший в результате халатности, допущенной Компанией при выпуске Продукции, ответственности Компании за мошенничество, умышленное искажение фактов, а также от любой иной ответственности, отказ от которой или ограничение которой недопустимы в рамках действующего законодательства.

Полная ответственность Компании, возникающая по той или иной причине, в том числе по причине правонарушения, неисполнения или нарушения обязанностей по закону, нарушения обязательств по контракту, а также по иным причинам, в связи с использованием или перепродажей Продукции, упомянутой в настоящем ТО, ограничивается суммой, выплаченной Компанией Пользователем (цена Продукции).

Компания не несет ответственности перед Пользователем за чисто экономические потери, потери прибыли, утрату предприятия, утрату деловой репутации и иные потери, понесенные в результате любых происшествий, могущих послужить основанием для предъявления Компанией каких бы то ни было требований о возмещении, в том числе ущерба жизни или здоровью, не вызванного непосредственно халатностью Компании, понесенные прямо, косвенно, или по причине таких происшествий и возникшие в результате использования или перепродажи Пользователем Продукции, упомянутой в настоящем ТО.

Компания не несет ответственности за какие бы то ни было убытки, понесенные Пользователем в результате использования Продукции, упомянутой в настоящем ТО, не по назначению, или использования Продукции в нарушение пользовательских инструкций. Компания рекомендует Пользователям самостоятельно испытывать пригодность Продукции для предполагаемых Пользователем целей.

Настоящее ТО относится только к одному из многих наименований Продукции Компании. Полную информацию о Продукции и рекомендации по ее использованию можно бесплатно получить у наших специалистов на всей территории страны. В отделе Технического обслуживания можно дополнительно проконсультироваться с техническими специалистами. Настоящее ТО заменяет собой все ранее выпущенные технические описания настоящей Продукции. Компания настоятельно рекомендует Пользователям убедиться в том, что настоящее ТО не является устаревшим. Все предыдущие версии следует уничтожить, а при возникновении сомнений необходимо направить запрос в компанию «Бостик Лимитед», указав код, расположенный в правом верхнем углу документа. Bostik Limited, Ulverscroft Road, Leicester, LE4 6BW England. Тел. +44 (0) 1785 272625 Факс +44 (0)116 253 1943

BOSTIK, EVO-STIK, CEMENTONE, VALLANCE & IDENDEN являются зарегистрированными торговыми марками компании «Бостик Лимитед».



Дата: январь 2011 г.

Информационный лист №: B0512-11

Жизнеспособность смеси: более 6 часов в закрытой емкости, но меньше в открытой емкости из-за испарения растворителя. Также жизнеспособность смеси уменьшается с возрастом клея.

Время вулканизации: 48 часов при нормальных условиях, но прочность шва еще увеличивается в течение 7 дней до достижения максимума. Вулканизация может быть ускорена, например, нагреванием в течение 2 часов при тепловом воздействии около 70°C.

Площадь покрытия: Приблизительно 4 м² на 1 л., но может изменяться в зависимости от типа склеиваемого материала. (2 м² для законченного шва.)

Очиститель/растворитель: Очиститель/растворитель Bostik Cleaner/Thinner M501 подходит для очистки поверхностей, но может повредить слой краски.

Использовать очиститель/растворитель Bostik Cleaner/Thinner M501 в качестве разбавителя клея, для удаления излишков клея и очистки рабочего инструмента и оборудования.

Технические данные

Вид:	маловязкая жидкость
Цвет:	белый (прозрачный).
Запах:	по преимуществу кетоновый
Химический состав:	полихлоропреновая резина в растворителе
Растворитель:	смесь метилэтилкетона, бензина, толуола и ацетона
Вязкость:	приблизительно 2,5 Па·с (25 пуазов)
Сухой остаток:	приблизительно 22%
Плотность:	приблизительно 0,9
Огнеопасность:	огнеопасен
Точка вспышки:	от -18°C до -7°C.
Термостойкость:	от -40°C до +90°C; непродолжительно может выдерживать более высокие температуры.
Стойкость к воде:	хорошая.
Стойкость к нефти, бензину, керосину:	достаточно хорошая

Отказ от ответственности – прочитать внимательно!

Настоящий отказ от ответственности составлен компанией «Бостик Лимитед» («Компания») и применим к любой продукции Компании («Продукция»), упомянутой в настоящем Техническом описании («ТО»). Прочитать настоящий Отказ от ответственности внимательно перед применением упомянутой продукции. Используя настоящее ТО или упомянутую Продукцию, пользователь выражает согласие с настоящим Отказом от ответственности. Содержание настоящего Отказа от ответственности имеет преимущественную силу перед любыми пользовательскими инструкциями, отказами от ответственности и ограничениями или исключениями ответственности, размещенными Компанией на упаковке Продукции.

В настоящем Отказе от ответственности указана полная финансовая ответственность Компании, в том числе ответственность, возникающая в результате действия или бездействия работников, агентов и субподрядчиков Компании, перед Пользователем Продукции («Пользователь»), использующим или перепродающим какую-либо Продукцию, упомянутую в настоящем ТО.

В настоящем Отказе от ответственности не предусмотрен отказ от ответственности Компании за причинение вреда жизни или здоровью, возникший в результате халатности, допущенной Компанией при выпуске Продукции, ответственности Компании за мошенничество, умышленное искажение фактов, а также от любой иной ответственности, отказ от которой или ограничение которой недопустимы в рамках действующего законодательства.

Полная ответственность Компании, возникающая по той или иной причине, в том числе по причине правонарушения, неисполнения или нарушения обязанностей по закону, нарушения обязательств по контракту, а также по иным причинам, в связи с использованием или перепродажей Продукции, упомянутой в настоящем ТО, ограничивается суммой, выплаченной Компанией Пользователем (цена Продукции).

Компания не несет ответственности перед Пользователем за чисто экономические потери, потери прибыли, утрату предприятия, утрату деловой репутации и иные потери, понесенные в результате любых происшествий, могущих послужить основанием для предъявления Компанией каких бы то ни было требований о возмещении, в том числе ущерба жизни или здоровью, не вызванного непосредственно халатностью Компании, понесенные прямо, косвенно, или по причине таких происшествий и возникшие в результате использования или перепродажи Пользователем Продукции, упомянутой в настоящем ТО.

Компания не несет ответственности за какие бы то ни было убытки, понесенные Пользователем в результате использования Продукции, упомянутой в настоящем ТО, не по назначению, или использования Продукции в нарушение пользовательских инструкций. Компания рекомендует Пользователям самостоятельно испытывать пригодность Продукции для предполагаемых Пользователем целей.

Настоящее ТО относится только к одному из многих наименований Продукции Компании. Полную информацию о Продукции и рекомендации по ее использованию можно бесплатно получить у наших специалистов на всей территории страны. В отделе Технического обслуживания можно дополнительно проконсультироваться с техническими специалистами. Настоящее ТО заменяет собой все ранее выпущенные технические описания настоящей Продукции. Компания настоятельно рекомендует Пользователям убедиться в том, что настоящее ТО не является устаревшим. Все предыдущие версии следует уничтожить, а при возникновении сомнений необходимо направить запрос в компанию «Бостик Лимитед», указав код, расположенный в правом верхнем углу документа. Bostik Limited, Ulverscroft Road, Leicester, LE4 6BW England. Тел. +44 (0) 1785 272625 Факс +44 (0) 116 253 1943

BOSTIK, EVO-STIK, CEMENTONE, VALLANCE & IDENDEN являются зарегистрированными торговыми марками компании «Бостик Лимитед».



Дата: январь 2011 г.

Информационный лист №: B0512-11

Стойкость к растворителям: не стоек к эфирам, кетонам, ароматическим углеводородам, которые могут вздувать и размягчать клеевой шов.

Стойкость к кислотам и щелочам: хорошая. Фактически не поражается разведенной (5N) серной кислотой и разведенным (5N) гидроксидом натрия.

Влагостойкость: хорошая, 14 дней при воздействии относительной влажности 100% при 38°C.

Стойкость к старению: хорошая, но клеевой шов может обесцветиться на сильном солнечном свете.

Упаковка

Обращаться в Отдел по работе с клиентами для получения информации об имеющихся в наличии расфасовках.

Хранение

Хранить в сухом пожаробезопасном месте при температуре между 5°C и 25°C.

Срок хранения

1 год со дня изготовления в при указанных условиях хранения.

Информация по безопасности товара.

Информацию по безопасности см. в соответствующем паспорте безопасности.

Отказ от ответственности – прочитайте внимательно!

Настоящий отказ от ответственности составлен компанией «Бостик Лимитед» («Компания») и применим к любой продукции Компании («Продукция»), упомянутой в настоящем Техническом описании («ТО»). Прочитайте настоящий Отказ от ответственности внимательно перед применением упомянутой продукции. Используя настоящее ТО или упомянутую Продукцию, пользователь выражает согласие с настоящим Отказом от ответственности. Содержание настоящего Отказа от ответственности имеет преимущественную силу перед любыми пользовательскими инструкциями, отказами от ответственности и ограничениями или исключениями ответственности, размещенными Компанией на упаковке Продукции.

В настоящем Отказе от ответственности указана полная финансовая ответственность Компании, в том числе ответственность, возникшая в результате действия или бездействия работников, агентов и субподрядчиков Компании, перед Пользователем Продукции («Пользователь»), использующим или перепродающим какую-либо Продукцию, упомянутую в настоящем ТО.

В настоящем Отказе от ответственности не предусмотрен отказ от ответственности Компании за причинение вреда жизни или здоровью, возникший в результате халатности, допущенной Компанией при выпуске Продукции, ответственности Компании за мошенничество, умышленное искажение фактов, а также от любой иной ответственности, отказ от которой или ограничение которой недопустимы в рамках действующего законодательства.

Полная ответственность Компании, возникающая по той или иной причине, в том числе по причине правонарушения, неисполнения или нарушения обязанностей по закону, нарушения обязательств по контракту, а также по иным причинам, в связи с использованием или перепродажей Продукции, упомянутой в настоящем ТО, ограничивается суммой, выплаченной Компанией Пользователем (цена Продукции).

Компания не несет ответственности перед Пользователем за чисто экономические потери, потери прибыли, утрату предприятия, утрату деловой репутации и иные потери, понесенные в результате любых происшествий, могущих послужить основанием для предъявления Компанией каких бы то ни было требований о возмещении, в том числе ущерба жизни или здоровью, не вызванного непосредственно халатностью Компании, понесенные прямо, косвенно, или по причине таких происшествий и возникшие в результате использования или перепродажи Пользователем Продукции, упомянутой в настоящем ТО.

Компания не несет ответственности за какие бы то ни было убытки, понесенные Пользователем в результате использования Продукции, упомянутой в настоящем ТО, не по назначению, или использования Продукции в нарушение пользовательских инструкций. Компания рекомендует Пользователям самостоятельно испытывать пригодность Продукции для предполагаемых Пользователем целей.

Настоящее ТО относится только к одному из многих наименований Продукции Компании. Полную информацию о Продукции и рекомендации по ее использованию можно бесплатно получить у наших специалистов на всей территории страны. В отделе Технического обслуживания можно дополнительно проконсультироваться с техническими специалистами. Настоящее ТО заменяет собой все ранее выпущенные технические описания настоящей Продукции. Компания настоятельно рекомендует Пользователям убедиться в том, что настоящее ТО не является устаревшим. Все предыдущие версии следует уничтожить, а при возникновении сомнений необходимо направить запрос в компанию «Бостик Лимитед», указав код, расположенный в правом верхнем углу документа. Bostik Limited, Ulverscroft Road, Leicester, LE4 6BW England. Тел. +44 (0) 1785 272625 Факс +44 (0)116 253 1943

BOSTIK, EVO-STIK, CEMENTONE, VALLANCE & IDENDEN являются зарегистрированными торговыми марками компании «Бостик Лимитед».