CRC EXHAUST REPAIR GUM (EXHAUST MASTIC / AUSPUFF KITT)

Клей для ремонта глушителя

Ref.: 30662 (200 g TIN CAN)

1. Общее описание

Клей-замазка для ремонта выхлопных систем.
Черная замазка на основе неорганических связывающих веществ, волокон, присадок и воды. Средство Exhaust Repair Gum используется для заделки небольших отверстий и трещин в выхлопных системах без необходимости сварки и разборки.

2. Свойства

- Полностью затвердевает в течение ночи или через 10 минут работы двигателя на холостом ходу.
- Высохшее средство обеспечивает полную герметичность соединения.
- Устраняет шум.
- Легко и удобно наносится рукой или ножичком для нанесения замазки (шпателем).
- Для нанесения средства на труднодоступные участки и его равномерного распределения его можно немного разбавить водой.
- Не содержит асбеста и растворителей.
- Затвердев, предохраняет от нагревания, влаги и вибраций.
- Для удобства применения расфасовано в жестяные банки.

3. Применение

- Выхлопные трубы
- Глушители
- Расширительные баки

4. Инструкция

- Очистите поверхность, на которую будет наноситься средство и удалите с нее ржавчину.
- Смочите поверхность водой.
- Нанесите на поверхность данное средство рукой или с помощью шпателя. Тщательно замажьте все отверстие изнутри. Разгладьте поверхность влажной рукой или шпателем.
- Оставьте средство затвердевать примерно в течение 12 часов. Процесс затвердевания можно ускорить, включив двигатель и оставив его работать около 10 минут.
- При необходимости для размягчения средства Exhaust Repair Gum в него можно добавить немного воды.
- Для заделки больших отверстий используйте средство CRC Exhaust Bandage.
- После использования средства во избежание застывания его в банке, плотно закройте банку крышкой.
- Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности в соответствии с директивой ЕС 93/112.

5. Основные данные продукта (без вытеснителя)

Внешний вид	черная замазка
Удельная плотность (при 20°C)	1,85
Температура воспламенения	не воспламеняется

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – www.crcind.com. За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bvba - www.crcind.com. The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.

Кислотность pH	10
Содержание твердых веществ (6 ч при 100°C)	76% веса
Максимальная температура эксплуатации	1000°C

6. Упаковка

Банка: 6 x 200 г

www.crcrussia.ru