



Prep PE/PP

Продукция серии «Simson Industrial Special Range» представляет собой высокотехнологичную и высококачественную продукцию, специально разработанную для промышленного применения.

Описание продукта

Prep PE/PP-это грунтовка для однократной обработки поверхностей с целью повышения адгезии различных специализированных продуктов Simson на основе модифицированного силилового полимера к пластиковым поверхностям.

Способы применения

- Обработка поверхностей из пластика, особенно из полиэтилена и полипропилена.

Особенности

- Быстрое высыхание: приблизительно за 15 минут.
- Удобен в использовании: однократная обработка.
- Высокая эффективность.

Способ применения:

Поверхности должны быть чистыми, сухими, очищенными от пыли и обезжиренными. Хранить упаковку с грунтовкой Prep PE/PP хорошо закрытой непосредственно до начала использования. Не использовать грунтовку Prep PE/PP непосредственно из оригинальной упаковки. Отлить в стеклянную тару количество грунтовки Prep PE/PP, которое будет использовано в течение 30 минут, и немедленно тщательно закрыть оригинальную упаковку. Для нанесения грунтовки Prep PE/PP использовать чистую кисть или белую ветошь, не оставляющую нитей, нанести грунтовку тонким слоем. Через 15 минут после высыхания грунтовки можно наносить герметик или клей. Склеивание загрунтованных деталей должно быть произведено в течение 4 часов после нанесения грунтовки Prep PE/PP. Поэтому не следует обрабатывать поверхности, если они не могут быть склеены в течение 4 часов. Избегать контакта с загрунтованными поверхностями, поскольку это может значительно ухудшить адгезию основного продукта.

Расход: Расход грунтовки Prep PE/PP составляет примерно 1 литр на 15 м².



КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

Prep PE/PP

Технические характеристики

Сухой остаток:	Примерно 2,5%
Плотность:	0,87 г/мл
Температура вспышки:	+25°C
Время высыхания:	Приблизительно 15 мин

Цвет: Прозрачный	Упаковка: Банки по 500 мл	Артикул: 021550
----------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Хранение

Продукт Prep PE/PP может храниться в течение 12 месяцев в закрытой (невскрытой) упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +30°C.

Дополнительная информация

По запросу предоставляется следующая информация:

- Паспорт безопасности продукта.

Россия ООО «Бостик» Москва Тел.: +7 495 787 31 71 Факс: +7 495 787 31 72	Германия Bostik GmbH Боргхольхаузен Тел.: +49 (0) 54 25/8 01-0 Факс: +49 (0) 54 25/80 11 40	Скандинавия Bostik AB Хельсингборг Тел.: +46 (0) 42 19 50 00 Факс: +46 (0) 42 19 50 60	Франция Bostik S.A. Париж Тел.: +33 (0) 1 47 96 94 65 Факс: +33 (0) 147 96 96 90
Бельгия S.A. Bostik Belux N.V. Брюссель Тел.: +32 (0) 2 370 20 69 Факс: +32 (0) 2 332 29 01	Италия Mudrin S.r.l. Милан Тел.: +39 02 59918.1 Факс: +39 02 59918.815	Великобритания Bostik Ltd. Стафффорд Тел.: +44 (0) 1785 27 27 27 Факс: +44 (0) 1785 22 26 65	Испания Bostik S.A. Руби (Барселона) Тел.: +34 935 860 200 Факс: +34 935 860 201



Указанные числовые данные, рекомендации и меры предосторожности определены на основе наших исследований и нашего опыта, гарантия их правильности не предоставляется. Документация составлялась в установленном порядке, однако мы не несем ответственности за возможные ошибки, неточности и опечатки. Компания оставляет за собой право вносить изменения в продукцию при необходимости. На основании данной информации изготовитель не несет ответственности за проведенные работы, поскольку он не может контролировать проект, качество поверхностей и условия использования продукта. Пользователю рекомендуется подтвердить возможность использования данного изделия в конкретных условиях путем самостоятельного проведения испытаний. Поставки осуществляются в соответствии с общими условиями продажи и правилами поставок.