



Компания по производству kleев

Клеи и герметики для промышленного применения

Бутилкаучуковые герметики

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Транспорт

Butyl 1183

Бутилкаучуковый профилированный герметик

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Термопластичный герметик с очень высокой поверхностной клейкостью. Пригоден для герметизации швов.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- Пригоден для внутреннего и наружного применения
- Герметизация соединений внахлест
- Приклеивание и фиксация пленок и легких материалов
- Временная фиксация
- Защита швов от коррозии, в особенности швов между разнородными материалами
- Обеспечивает поглощение вибрации и звукопоглощение

СВОЙСТВА

- Постоянная пластичность и клейкость
- Устойчив к старению и воздействию погодных условий
- Хорошая водостойкость
- Хорошая плотность водяного пара
- Хорошая адгезия практически ко всем основам
- Не имеет запаха при комнатной температуре
- Долговечность и стойкость
- Не содержит растворителей
- Не дает усадки
- Не вызывает коррозионного растрескивания под напряжением полиметилметакрилата или поликарбоната

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Профили герметика **Butyl 1183** наносятся непосредственно на прокатный вал с одной стороны шва.

Отрезать кусок нужной длины, снять прокладочную бумагу и прижать противоположную часть к уплотнительной ленте (лучше при помощи валика).

УПАКОВКА

Рулоны различных размеров на покрытой силиконом подложке.

Также выпускается полуготовый состав и виде продолговатого бруска для нанесения при помощи экструдера.



Компания по производству kleев

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Butyl 1183 black - Страница 2 -

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа:

Синтетический каучук (Основа бутилкаучук / поливинилбутен)

черный

1,35 г/мл (по DIN 53217)

Цвет:
Плотность (Пикнометр; 23°C):

35 – 55 1/10мм (по DIN 51580)

30 – 50 мл/10мин (по DIN ISO 1133)

Индекс расплава (140°C; 5 кг; насадка 2 мм):

> 160°C (по DIN 52011)

Точка размягчения (кольцо и шар, глицерин):
Прочность на отрыв (отрыв под углом 180°; 200
мм/мин; 23°C):

> 1 Н/мм (когезионная) (по DIN 53282)

Плотность водяного пара в μ (коэффициент
диффузного сопротивления):
величина s_d (для слоя 1 мм толщиной):

Прибл. 250,000 (по DIN 53122)

Прибл. 250 м (по DIN 53122)

АДГЕЗИЯ

Подходит для применения на самых разнообразных материалах. При контакте с пластиковыми материалами возможно выпотевания пластификатора – рекомендуется провести испытания перед применением!

Наносить на сухие и чистые поверхности, свободные от пыли, масла или смазочного материала.

СТАБИЛЬНОСТЬ

При температурах от -60°C до 90°C сохраняет температурную стабильности и стабильность формы.

Герметик **Butyl 1183** обладает термопластичностью: при низких температурах повышается твердость, при высоких температурах масса становится более мягкой и клейкой.

Устойчив к старению, особенно в теплых и влажных условиях.

Стабилен при воздействии воды и морской воды в диапазоне кислотности pH 5 – 9.

Неустойчив к маслам, смазочным материалом, уайт-спириту и прочим растворителям.

УДАЛЕНИЕ ИЗЛИШКОВ

Крупные куски счищать механическим способом («скатыванием»).

Остатки удалить при помощи растворителя **BOSTIK Solvent 280** или уайт-спиритом.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте в оригинальной упаковке.

Защищать от механической деформации и пыли.

Минимальный срок годности – 24 месяца.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с герметиком **Butyl 1183** соблюдать стандартные гигиенические меры предосторожности при обращении и химическими составами:

- Избегать приема пищи и напитков, не курить.
- Не допускать попадания в глаза и на кожу.
- Мыть руки перед перерывами и после окончания работы.

ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ ПРИВЕДЕНЫ В ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА.

Bostik HL 06/2010

Настоящие инструкции разработаны в целях предоставления потребителю лучших рекомендаций на основе испытаний и опыта применения продукта. Однако вследствие большого количества возможных способов применения, условий хранения и нанесения продукта, которые находятся вне сферы контроля компании-производителя, гарантия результата применения продукта в отдельных случаях не предоставляется. Рекомендуется выполнить испытания. Рекомендации по техническому и промышленному применению настоящего продукта вступают в силу с момента публикации настоящего технического паспорта, все предыдущие версии считаются недействительными.

ГЕРМАНИЯ

«Бостик ГмбХ»

Ан дер Бундесштрассе 16

D-33829 Борхользхаузен

Тел.: +49 (0) 5425/801-0

Факс.: +49 (0) 5425/801-140

Эл. адрес:

info.germany@bostik.com

АВСТРИЯ

«Бостик ГмбХ»

Папирфабрикштрассе 1

A-4600 Вельс

Тел.: +43 (0) 7242/53010

Факс.: +43 (0) 7242/53012

Эл. адрес: bostik@nextra.at

НИДЕРЛАНДЫ

«Бостик Б. В.»

Ди Ворман 8

NL-5202 AXc-Хертогенбош

Тел.: +31(0) 73 - 6 244 244

Факс: +31(0) 73 - 6 244 344

Эл. адрес:

infoNL@bostik.com

БЕЛЬГИЯ

«Бостик Белоокс С.А.-Н.В.»

Мюлестедекаан 86

B-9000 Гент

Тел.: +32 (0) 9255-1700

Факс: +32 (0) 9255-1701

Эл. адрес: www.bostik.be

РОССИЯ

ООО «БОСТИК»

Москва

Тел.: +7 495 787 71 31

Факс: +7 495 787 71 32

Эл. адрес: bostik@mail.ru