



Marocoat

Описание продукта

Marocoat-это 2-х компонентный полиуретановый состав для создания нескользящего покрытия пола.

Способы применения

Marocoat идеально подходит для отделки пола:

- В трейлерах.
- В прицепах.
- В гаражах.
- В складах.
- В офисных помещениях.
- В вентиляционных помещениях.

Особенности

- Износоустойчивость.
- Легкое и быстрое нанесение.
- Защита от коррозии.
- Повреждения покрытия легко ремонтируются.

Адгезия

Поверхности должны быть чистыми, сухими, очищенными от пыли и обезжиренными. Состав Marocoat лучше всего использовать при температуре выше + 15°C, поскольку при более низкой температуре Marocoat не вулканизируется. Продукт необходимо оберегать от воздействия ярких солнечных лучей, поскольку ультрафиолетовое излучение может привести к изменению цвета. Рекомендуемая температура применения: + 20°C.

Использование

Примерно через 7 часов (при температуре + 20°C) после нанесения средства Marothaan, на поверхность можно нанести средство Marocoat. Для получения смеси необходимо смешать 1 банку Marocoat А с одной банкой Marocoat В до получения однородной массы. Полученную смесь разлить зигзагом по полу, так чтобы остались места, на которых можно стоять, а потом всю массу разровнять валиком из пенистого материала и оставить на 4 часа для вулканизации. Примерный расход: 350 – 450 г/м².

Готовность к эксплуатации: Окончательная прочность достигается через 48 часов (при температуре + 20°C), пол можно подвергать высоким нагрузкам.



Marocoat

Технические характеристики

Компонент А

Основа:	Высокомолекулярный спирт
Консистенция:	Жидкость
Вязкость компонента А:	тиксотропное вещество
Удельный вес компонента А:	1,57 г/см ³
Цвет компонента А:	серый
Упаковка компонента А:	банки по 3 кг

Компонент В

Основа:	Дифенилметандиизоцианат
Консистенция:	Жидкость
Вязкость:	450 мПа.с
Удельный вес компонента В:	1,22 г/см ³
Цвет компонента В:	прозрачный
Упаковка компонента В:	банки по 0,75 кг

Смесь компонентов А+В

Основа:	Полиуретан	
Консистенция:	Жидкость	
Вязкость смеси:	тиксотропное вещество	
Удельный вес смеси:	1,50 г/см ³	
Цвет смеси компонентов А+В:	серый	
Соотношение компонентов смеси А:В: (по весу)	100:24	
Соотношение компонентов смеси А:В: (по объему)	100:40	
Срок использования смеси (100 г, 20°C, 55% относительной влажности)	45 минут	
Время вулканизации	7 часов	(по полу можно ходить)
Время вулканизации	48 часов	(пол можно подвергать полной нагрузке)
Температурная стойкость	от -30 °C до +40 °C	

Хранение

Продукт Marocoat может храниться в течение 9 месяцев в закрытой (невскрытой) упаковке в сухом месте при температуре от +15°C до +25°C.

Дополнительная информация

По запросу предоставляется следующая информация:

- Паспорт безопасности продукта.

Великобритания

Bostik Ltd.
Стафффорд
Тел.: +44 (0) 1785 27 27 27
Факс: +44 (0) 1785 22 26 65

Франция

Bostik S.A.
Париж
Тел.: +33 (0) 1 74 96 91 18
Факс: +33 (0) 1 47 96 94 20

Германия

Bostik GmbH
Боргхольцхаузен
Тел.: +49 (0) 54 25/8 01-0
Факс: +49 (0) 54 25/80 11 40

Нидерланды

Bostik B.V.
'с- Хертогенбош
Тел.: +31 (0) 73 6 244 244
Факс: +31 (0) 73 6 244 344