KESTOFOL RH

КЕСТОФОЛ РХ

Клей для профильного покрытия

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

"Кестофол РХ" является дисперсионным клеем моментального схватывания для наклеивания пленок из ПВХ и полиолефиновых пленок, обработанных праймером, на деревянные плиточные основания. Клей позволяет получить хорошее ровное качество поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Цвет	белый, после высыхания прозрачный
Значение pH	ок. 7
Расход клея	80…120 г/м2
Время последующего схватывания	не менее 1-2 часов
Температура помещения, материала и клея	+18…22°C
Относитеьнная влажность воздуха	50…60%

На время открытой выдержки и скорости схватывания сильно влияют условия работы как температура, влажность, впитывающая способность материала, количество нанесенного клея и напряжение в материалах, поэтому приведенные нами значения можно считать отправными. С целью определения требуемого времени для прессования, а также обеспечивания прочности клеевого шва тесты должны быть проведены до применения клея в производстве в полном масштабе. Повышенная температура сокращает требуемое время сжатия.

УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ

При склеивании необходимо учитывать рекомендации изготовителя пленки. Склеиваемые поверхности должны быть чистыми от пыли, жира и т.п. Клей наносится на пленку или ракельным методом или валиком. Из клея испаряют воду с помощью испарительного туннеля и/или инфракрасного излучателя. Полученная таким образом липкая и теплая поверхность прижимается вокруг деревянного предмета с помощью валиками под давлением.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Следует избегать ненужного контакта кожи с невысохшим клеем. Воду после мытья рабочего инструмента можно сливать в канализацию. На продукт имеется отдельный паспорт по технике безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Клей сохраняет свои свойства в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 12 месяцев.
Беречь от замерзания!
После длительного хранения клей необходимо перед применением перемешать.

См. на обороте

ВНИМАНИЕ

При вводе в эксплуатацию новых материалов, производственных

оборудований или технологий необходимо провести испытание по склеиванию.
Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их под свою ответственность.
С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации, тел : +358 3 280 81 11.