



# Кестокол ПВА Профи-Р/ Kestokol PVA Profi-R

## КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА, БУМАГИ, КАРТОНА

<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Готовый к применению клей для приклеивания дерева, бумаги, картона, линолеума, кожи, облицовочной плитки. Обеспечивает надежное сцепление склеиваемых поверхностей и дает прочный эластичный клеевой шов. Применяется для впитывающих и предварительно обработанных окрашенных поверхностей.
<b>ТИП ПОЛИМЕРА</b>	Поливинилацетат (ПВА)
<b>МЕТОД НАНЕСЕНИЯ</b>	Валик, кисть. Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования.. Высохший клей удалить ксилолом.
<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Во время работы должна быть предусмотрена хорошая вентиляция. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.
<b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ</b>	Склеиваемые поверхности должны быть сухими, ровными, прочными и чистыми. Окрашенные поверхности следует отшлифовать, промыть подходящим моющим веществом и тщательно смыть водой. Перед использованием клей тщательно перемешивают, наносят тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей, соединяют с другой и слегка прижимают.
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	Хранить при температуре не ниже +5°C, в плотно закрытой упаковке, не менее 12 месяцев. Допускается 5-кратное замораживание с последующим оттаиванием. После длительного хранения перемешать перед применением.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клея	ПВА дисперсия
Растворитель	вода
Значение pH	4,5...5,5
Динамическая вязкость	7000....10000 мПа·с (Брукфильд RVT, 5/20, 20°C)
Сухой остаток	40 ± 2 %
Плотность	1,06 ± 0,01 кг/дм <sup>3</sup>
Клеящая способность	550 н/м (0,55 кг·с/см)
Время схватывания	8 - 10 секунд
Время открытой выдержки	6 - 7 минут

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.



**Кестокол ПВА Профи-Р**  
ТУ 2242-009-27410476-2012

PDS-T6519-R1  
Дата: 12.12.2012  
Вводится впервые

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

ЗАО "Киилто-Клей"

192289, г. Санкт-Петербург, пр-кт 9 Января, д. 15, лит. А, корп. 2

Телефон +7-800-3333033

Факс +7-495-276-33-21

Адрес производства:

140101, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69