



КЕСТОПУР 200/С

отвердитель

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ/ СВОЙСТВА

Кестоपुर 200/С представляет собой модифицированный изоцианатный отвердитель без содержания растворителей для 2-компонентных полиуретановых клеев Кестоपुर и литейных смол Киилто. С помощью отвердителя **Кестоपुर 200/С** клеевой шов становится очень прочным, но при этом эластичным.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ *

Удельный вес	ок. 1,20 кг/дм ³
Цвет	коричневый
Вязкость	180...240 мПас (Брукфильд РВТ 2/20, 25°С)
Соотношение смеси	см. спецификацию смолы
Упаковка	200 г, 700 г, 2,2 кг, 3 кг, 4,8 кг, 24 кг, 250 кг, 1200 кг, 1250 кг

* Указанные параметры ориентировочны и не могут считаться точной спецификацией.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Очистить склеиваемые поверхности от окислов, жира и грязи, например, моющим растворителем Кестоपुर, ацетоном или путем шлифования. Тщательно перемешать смолу Кестоपुर и отвердитель 200/С. Обратите внимание на рекомендуемое соотношение смеси – слишком небольшое или чрезмерное содержание отвердителя может привести к неполному отверждению продукта, в результате которого склеивание будет некачественным. Предохранять продукт от влаги воздуха, так как она вызывает образование пузырей и повышение вязкости. Обращать внимание на хорошую вентиляцию помещения и применение подходящей защитной одежды.

Рекомендуется, чтобы склеивание или литье проводилось при комнатной температуре. Работы возможно проводить также при более холодной температуре (даже при +5...+10°С), но тогда отверждение значительно замедляется и сохранность ухудшается.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

При использовании отвердителя Кестоपुर 200/С следует применять защитные перчатки. При напылении и при температуре более чем +40°С следует применять респиратор и обеспечить хорошую вентиляцию. Небольшое количество клея и отвердителя можно после смешивания в правильном соотношении и в отвержденном виде вывозить на свалку. Большие количества неотвержденного клея и отвердителя вывозятся на пункт приема проблемных отходов. По просьбе о продукте можно получить отдельный паспорт по технике безопасности.

см. на обороте



КЕСТОПУР 200/С
отвердитель



ХРАНЕНИЕ

Хранить отвердитель Кестопур 200/С в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом и прохладном (+10...25°C) месте. При хранении в рекомендуемых условиях срок хранения 12 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По дополнительным просим обращаться в наш отдел технической информации. Тел. бесплатной горячей линии по России + 7 800 333 3033.

12/10