

## КОРРОФИЛ / CORROFILL

<b>Тип:</b>	ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ (ФИЛЛЕР) / ЗАПОЛНЯЮЩИЙ РАСТВОР НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРНОЙ СМОЛЫ БИСФЕНОЛ А, ОТВЕРЖДЕНИЕ КОТОРОГО ПРОИСХОДИТ ПУТЕМ ДОБАВКИ ОРГАНИЧЕСКОГО ПЕРОКСИДА.
<b>Предлагаемое использование:</b>	Используется в качестве наполнителя язвин коррозии в сильно изъеденных коррозией металлических поверхностях в условиях эксплуатации, требующих высокоэффективной, химически стойкой системы покрытия.
<b>Ограничения:</b>	Не подходит для использования в условиях погружения в некоторые высокополярные растворители, деминерализованную воду и среды с крайне низким либо крайне высоким фактором рН. Температурные ограничения: 90 <sup>0</sup> С - в условиях погружения, 120 <sup>0</sup> С – в атмосферных средах.
<b>Техника безопасности:</b>	Перед работой с этим материалом ознакомьтесь с информацией по технике безопасности при работе с материалами 200 серии и органическими пероксидами и соблюдайте все предосторожности.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Перед нанесением материала поверхность должна быть очищена от загрязнения, масел и т.п. Металлическая поверхность должна быть подвергнута дробеструйной очистке в соответствии со Шведским Стандартом SIS 05 5900 SA 2.5 с шероховатостью (профилем поверхности) как минимум 50 микрон, предпочтительно – 100-125 микрон. Удалите все остатки дроби путем подметания либо продувания, а там, где требуется, промышленным пылесосом. Незамедлительно приступайте к нанесению материала. Более детальная информация по подготовке поверхности приведена в Руководстве Коррокоут по подготовке поверхности. Предпочтительным способом является нанесение данного материала на грунт Полигласс РРА либо, как альтернативный вариант, на слой других материалов линеек Полигласс/ Коррогласс. Тем не менее, также возможно нанесение материала непосредственно на металлическую поверхность, подготовленную в соответствии со Шведским Стандартом SIS 05 5900 SA 2.5 согласно Руководству Коррокоут по подготовке поверхности SP1.
<b>Оборудование для нанесения:</b>	Жесткая кисть с короткой щетиной, мастерок либо шпатель.

# CORROCOAT

страница 2 из 4

## Пропорции смешивания:

Соотношение основы к катализатору должно соответствовать пропорции 100:1 по весу либо 100:2 по весу. Соотношение всегда должно оставаться в этих рамках, нормальным является добавка 2% катализатора к основе, 1% добавляют в случаях, когда температура окружающей среды выше 28<sup>0</sup>С либо, когда пленка материала превышает 5 мм.

**Тип катализатора:** Катализатор Р2, а при температуре ниже 10<sup>0</sup>С для достижения оптимальных результатов используйте катализатор Р4.

## Смешивание:

Отмерьте такое количество материала (основы), которое может быть использовано в течение срока его жизнеспособности (срок годности после смешивания), и поместите в контейнер для смешивания. Используя чистый инструмент, отмерьте необходимое количество катализатора согласно пропорции и количеству взятой основы и аккуратно влейте его в основу. Тщательно перемешайте, добавьте, если требуется, краситель и снова тщательно перемешайте до достижения однородного цвета. После первичного смешивания материала рекомендуется переместить его из контейнера для смешивания в более мелкую (не глубокую) емкость и снова тщательно перемешать.

**Срок годности (после смешивания) / жизнеспособность:** 50-60 минут при 20<sup>0</sup>С. Срок годности будет короче при высокой температуре воздуха и длиннее при низкой. Если предполагается, что материал потребуется наносить в условиях высокой температуры воздуха, перед нанесением в целях продления срока жизнеспособности выдерживайте материал в холодильнике, а также обращайтесь к специалистам «Коррокоут» за рекомендациями.

## Нанесение:

Используя оборудование для нанесения, тщательно вмазывайте катализированный материал в поверхность (хорошо проработайте профиль поверхности), убедившись в том, что поверхность максимально пропитана материалом. Следуя этой процедуре, можно надстроить требуемую толщину пленки материала и восстановить профиль поверхности. Материал можно наносить толщиной сухой пленки покрытия до 8 мм, но не следует превышать эту толщину в одном слое. Материал можно наносить толщиной до 20 мм. при использовании в качестве ремонтного раствора при температуре ниже 20<sup>0</sup>С.

## Растворители:

**НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИКАКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЕЙ.** Добавка стирола может значительно снизить эксплуатационные характеристики данного материала. Не использовать стирол без предварительной консультации со специалистами «Коррокоут».

# CORROCOAT

страница 3 из 4

**Упаковка:** 10 и 20-литровые контейнеры.

**Срок хранения:** Максимум: 12 месяцев при температуре ниже 20<sup>0</sup>С в невскрытой упаковке, вне источников тепла и прямых солнечных лучей.

**Возможный колер:** Темно-серый.

**Теоретическая кроющая способность:** 1.25 кг/метр<sup>2</sup> при толщине сухой пленки покрытия 1 мм.

**Содержание сухого вещества (по объему):** Приблизительно 99,8%. Этот материал содержит летучий мономер, преобразующийся в твердое состояние. Условия, в которых проходит отверждение материала, значительным образом влияют на действительное количество полученного сухого вещества.

**Практическая кроющая способность:** Гладкие поверхности, такие как новая сталь - 1.9 кг/метр<sup>2</sup> при толщине сухой пленки покрытия 1 мм.  
Шероховатые поверхности, такие как сильно покрытая язвинами сталь - 3 кг/метр<sup>2</sup> при толщине сухой пленки покрытия 1 мм.

**Примечание:** Это расчетное значение. Эта цифра может меняться в зависимости от геометрии поверхности, типа проводимых работ, способа нанесения и мастерства рабочего, условий окружающей среды. «Коррокоут» несет ответственности за возможную разницу между приведенными цифрами и полученным при нанесении результатом.

**Плотность:** 1.23 гр/мм<sup>3</sup>

**Точка возгорания:** 32<sup>0</sup>С

**Коэффициент усадки:** Приблизительно 6,5% в зависимости от скорости отверждения.

# CORROCOAT

страница 4 из 4

**Твердость:** Минимум 40 по Барколу (ASTM) Standard D-2583

**Время, через  
которое возможно  
нанесение  
следующего слоя:**

Последующий слой материала можно наносить, как только предыдущий подсох в достаточной степени для того, чтобы выдержать вес последующего слоя, но в то же время все еще липкий. Максимальный период времени, через который можно наносить последующий слой покрытия без специальной подготовки, 4 дня при 20<sup>0</sup>C (этот срок будет короче при температуре воздуха выше 30<sup>0</sup>C).

**Время (цикл)  
отверждения:**

В условиях хорошей вентиляции при 20<sup>0</sup>C покрытие достигает 90% степени отверждения через 8 часов. Для полного отверждения, обеспечивающего хорошую химическую стойкость покрытия, требуется 6 дней при 20<sup>0</sup>C. Сократить цикл отверждения и улучшить степень отверждения можно путем тепловой сушки при повышенных температурах.

Все приведенные данные приблизительны.

**Пересмотр и редактирование: 05.10.2001**

**Пересмотр и редактирование: 02/2014**

**Пересмотр и редактирование: 05/2016**